

[First Hit](#) [Previous Doc](#) [Next Doc](#) [Go to Doc#](#)

End of Result Set

☐ [Generate Collection](#) [Print](#)

L47: Entry 1 of 1

File: DWPI

Jul 15, 1982

DERWENT-ACC-NO: 1982-59623E

DERWENT-WEEK: 198229

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Cutting tools, esp. razor blades - where CVD activated by plasma is used to coat tool with carbon possessing structure similar to diamond

INVENTOR: ENKE, K

PATENT-ASSIGNEE: PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH (PHIG)

PRIORITY-DATA: 1980DE-3047888 (December 19, 1980)

[Search Selected](#)[Search ALL](#)[Clear](#)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> DE 3047888 A	July 15, 1982		014	
<input type="checkbox"/> DE 3047888 C	December 23, 1987		000	

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
DE 3047888A	December 19, 1980	1980DE-3047888	

INT-CL (IPC): B26B 21/60; C23C 16/26

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3047888A

BASIC-ABSTRACT:

A cutting tool is provided with an adherent coating 10 nm to 0.01 mm thick. The coating consists of carbon with a structure resembling that of diamond. An undercoating is pref. used to improve the adhesion of the carbon coating. The undercoating pref. has a lattice structure similar to that of the carbon coating.

The undercoating is pref. Si or SiO₂, 10-100 nm thick; or a quasi-amorphous hard material, esp. titanium oxycarbide. The tool is pref. etched before being coated. The coating is pref. obtd. via CVD using plasma activation at below 200 deg.C. and pref. at room temp., where the tool has a bias voltage of 100 V, and acetylene or ethylene at 0.01-1000 Pa is used to provide the carbon.

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3047888C

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

A cutting tool is provided with an adherent coating 10 nm to 0.01 mm thick. The

coating consists of carbon with a structure resembling that of diamond. An undercoating is pref. used to improve the adhesion of the carbon coating. The undercoating pref. has a lattice structure similar to that of the carbon coating.

The undercoating is pref. Si or SiO₂, 10-100 nm thick; or a quasi-amorphous hard material, esp. titanium oxycarbide. The tool is pref. etched before being coated. The coating is pref. obtd. via CVD using plasma activation at below 200 deg.C, and pref. at room temp., where the tool has a bias voltage of 100 V, and acetylene or ethylene at 0.01-1000 Pa is used to provide the carbon. (14pp)

DERWENT-CLASS: M13 P62

CPI-CODES: M13-F;

[Previous Doc](#)

[Next Doc](#)

[Go to Doc#](#)

①⑨ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑪ **DE 3047888 A1**

⑤① Int. Cl. 3:

B26B 21/60

⑳ Aktenzeichen:

P 30 47 888.7

㉔ Anmeldetag:

19. 12. 80

㉔ Offenlegungstag:

15. 7. 82

㉔ Anmelder:

Philips Patentverwaltung GmbH, 2000 Hamburg, DE

㉔ Erfinder:

Enke, Knut, Dr., 2081 Appen-Etz, DE

⑤④ »Schneidwerkzeug, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung«

DE 3047888 A1

DE 3047888 A1

ORIGINAL INSPECTED

19 10 80

PHD 80-185

Patentansprüche

1. Schneidwerkzeug mit einem Kohlenstoff enthaltenden Überzug auf der Werkzeugoberfläche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Überzug eine auf der Werkzeugoberfläche festhaftend angebrachte 10 nm bis 10 µm dicke Schicht aus Kohlenstoff mit diamantähnlicher Struktur ist.
2. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen dem Überzug und der Werkzeugoberfläche eine die Haftung des Überzuges verbessernde Zwischenschicht angebracht ist, die vorzugsweise eine ähnliche Gitterstruktur hat wie der Überzug.
3. Schneidwerkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Zwischenschicht aus Silicium oder Siliciumdioxid einer Schichtdicke im Bereich von 10 bis 100 nm besteht.
4. Schneidwerkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Zwischenschicht aus einem quasi amorphen Hartstoff, vorzugsweise Titanoxycarbid, besteht.
5. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Werkzeugoberfläche, auf der der Überzug angebracht ist, angeätzt ist.
6. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet



zeichnet,

daß es ein Rasierwerkzeug ist.

7. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
5 zeichnet,
daß es eine Säge ist.

8. Verfahren zur Herstellung des Schneidwerkzeuges
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
10 daß der Überzug in einem plasmaaktivierten Abscheidungs-
prozeß aus der Gasphase (chemical vapour deposition)
bei einer Temperatur unter 200°C, vorzugsweise bei
Zimmertemperatur, auf die zu überziehende Werkzeugober-
fläche aufgebracht wird, derart, daß dem Werkzeug eine
15 elektrische Vorspannung (Gleichspannung oder Wechsel-
spannung) bis zu einigen kV, vorzugsweise 100 V, er-
teilt wird, daß die Gasatmosphäre, aus der der Überzug
abgeschieden wird, gasförmige Kohlenwasserstoffe enthält
und daß bei einem Druck im Bereich von 10^{-2} bis 10^3 Pa
20 abgeschieden wird.

9. Verfahren zur Herstellung des Schneidwerkzeuges
nach den Ansprüchen 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daß die Zwischenschicht durch Kathodenzerstäubung ange-
25 bracht wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß als Kohlenwasserstoff Acetylen eingesetzt wird.

- 30 11. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß als Kohlenwasserstoff Äthylen eingesetzt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß die mit dem Überzug zu versehende Werkzeugoberfläche
35 vor Anbringen des Überzuges angeätzt wird.

19. 12. 80

PHD 80-185

- 3 -

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
daß mittels Kathodenzerstäubung angeätzt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
5 daß mit Edelgas, vorzugsweise Argon, angeätzt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
daß das Anätzen der mit dem Überzug zu versehenen Werk-
zeuoberfläche und das Anbringen des Überzuges in ein
10 und derselben Vorrichtung derart erfolgt, daß das Gas,
aus dem der Überzug abgeschieden werden soll, zum
gleichen Zeitpunkt in die Vorrichtung eingeleitet wird,
wie der Zustrom des Gases, mit dem angeätzt wurde, ge-
drosselt wird.

15

16. Verwendung eines aus untereinander zusammen-
wirkenden Scherementen bestehenden Schneidwerkzeuges
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche in einem
elektrischen Rasierapparat.

20

25

30

35

19.10.80

PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH

PHD 80-185

-4-

"Schneidwerkzeug, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung"

Die Erfindung bezieht sich auf ein Schneidwerkzeug mit einem Kohlenstoff enthaltenden Überzug auf der Werkzeugoberfläche.

- 5 Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung dieses Werkzeuges sowie seine Verwendung.

Zu den Schneidwerkzeugen sind Werkzeuge zum Aus-, Ab-, Gesamt-, Be-, Ein-, Nach- und Teileschneiden zu rechnen,
10 außerdem Werkzeuge zum Lochen oder Vorlochen, Ausklinken, Abgraten oder Stechen sowie Sägen zum Bearbeiten von Holz, Metall oder Kunststoff und Scherwerkzeuge, die aus unterschiedlichen, miteinander zusammenwirkenden Scherelementen bestehen, was beispielsweise für Schermesser in elek-
15 trischen Rasierapparaten gilt, die vorzugsweise mit Scherfolien oder Scherplatten zusammenwirken.

Es ist bekannt, daß Schneidwerkzeuge, insbesondere an ihren Schneidkanten, während des Gebrauches sowohl korrodierenden als auch beträchtlichen mechanischen Kräften
20 unterworfen sind, andererseits aber nur im zugeschärften Zustand optimal funktionstüchtig sind. Darüberhinaus ist es wünschenswert, die Funktionstüchtigkeit von Schneidwerkzeugen auch in Hinsicht auf ein leichtes Arbeiten mit ihnen so optimal wie möglich zu machen. Wenn der Reibungs-
25 widerstand zwischen dem Schneidwerkzeug und dem mit ihm zu bearbeitenden Werkstoff verringert werden kann, ergeben sich Arbeitserleichterungen in Form von Kraft- und Energieeinsparung

30 Um den Verschleiß bei Schneidwerkzeugen wie z.B. Rasier-

19.12.80

PHD 80-135

- 5 -

klingen an den Schneiden herabzusetzen, sind zahlreiche Maßnahmen getroffen worden.

Es ist bekannt, für diese Zwecke eine Beschichtung aus
5 einem korrosionsbeständigen Metall, wie Gold, Rhodium
oder Chrom, durch Aufdampfen oder Aufsprühen auf die zu-
geschärfte Kante einer Rasierklinge aufzubringen oder
aber sowohl den Schneidenkörper als auch die Schneide
einer Rasierklinge mit Metallkombinationen, z.B. aus
10 Nickel/Chrom oder Nickel/Rhodium zu überziehen. Edel-
metalle haben sich dabei nicht als zufriedenstellend er-
wiesen, da sie dazu neigen, sich unter den während der
Rasur auftretenden Scherkräften von der darunterliegenden
Schneidkante abzulösen.

15 Weiterhin ist es bekannt, die Rasur erleichternden Fluor-
kohlenstoff auf den Klingen-Kanten auszuhärten, indem die
Rasierklingen erhöhten Temperaturen von beispielsweise
etwa 288 bis 427°C ausgesetzt werden. Diese Temperaturen
20 haben jedoch einen erweichenden Einfluß auf das darunter-
liegende Klingenmaterial, wodurch die Rasiereigenschaften
der Klingen nachteilig beeinflußt werden. Im Fall von
Rasierklingen muß daher der Metallfilm neben seiner
Korrosionsbeständigkeit auch eine beträchtliche Härte bei
25 den Fluorkohlenstoff-Sintertemperaturen beibehalten, auch
wenn der darunterliegende Stahl erweicht; auch muß er
Adhäsions-Verträglichkeit sowohl mit dem darunterliegenden
Stahl als auch mit dem über ihm befindlichen Polymerisat-
Überzug besitzen, so daß alle Schichten während der ge-
30 samten Gebrauchsdauer der Klinge fest miteinander ver-
bunden bleiben; andererseits darf der Metallfilm keinen
nachteiligen Einfluß auf die Rasiereigenschaften haben.
Dies alles sind Faktoren, die industrielle Fertigungs-
prozesse komplizieren.

19 10 80

PHD 80-185

-6-

- Zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit von Stahl-Rasierklingen ist es aus der DE-AS 20 37 454 bekannt, an den Schneidkanten der Rasierklingen Überzüge einer binären Legierung auf Edelmetallbasis mit einem der
- 5 Metalle Chrom, Mangan, Molybdän, Niob, Tantal, Titan, Wolfram oder Vanadium und auf diesen Legierungsüberzügen eine die Rasur begünstigende Deckschicht aus Fluorkohlenstoffpolymeren anzubringen.
- 10 Abgesehen davon, daß Edelmetalle teuer sind, ist das bekannte Verfahren ebenfalls arbeitsaufwendig, da wegen des Mehrschichtenaufbaues mehrere Prozeßschritte angewendet werden müssen, und obwohl diese Rasierklingen bereits eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und im
- 15 Bereich der Legierungsüberzüge auch eine größere Härte als nicht-oberflächenvergütete Rasierklingen aufweisen, ist ihre Lebensdauer nicht zufriedenstellend; nach relativ kurzer Benutzungszeit sind sie stumpf und müssen ausgewechselt werden.
- 20 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Schneidwerkzeuge zu schaffen, die nicht nur einem besonders geringen mechanischen Verschleiß unterliegen, sondern auch ein Kraft und Energie sparendes Arbeiten ermöglichen und
- 25 darüberhinaus besonders wirtschaftlich herzustellen sind.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Überzug eine auf der Werkzeugoberfläche festhaftend angebrachte 10 nm bis 10 μ m dicke Schicht aus Kohlen-
- 30 stoff mit diamantähnlicher Struktur ist.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist zwischen dem Überzug und der Werkzeugoberfläche eine die Haftung des Überzuges verbessernde Zwischenschicht angebracht, die vorzugsweise eine ähnliche Gitterstruktur hat,
- 35 wie der Überzug.

19.12.80

PHD 80-185

4
- 7 -

Die Zwischenschicht kann aus Silicium oder Siliciumdioxid bestehen. Hiermit ist der Vorteil verbunden, daß die Haftfestigkeit des Überzuges an der Werkzeugo-
oberfläche erheblich verbessert werden kann,
5 z. B. wenn das Werkzeug aus Stahl besteht.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird keine Zwischenschicht zwischen dem Überzug und der Werkzeugo-
oberfläche angewendet, sondern die Werk-
10 zeugo-oberfläche, auf der der Überzug angebracht ist, ist angeätzt.

Nach weiteren Ausgestaltungen der Erfindung ist das Schneidwerkzeug insbesondere ein Rasierwerkzeug oder eine
15 Säge.

Zur Herstellung des Kohlenstoff enthaltenden Überzuges auf der Werkzeugo-oberfläche wird ein Verfahren angewendet, bei dem der Überzug in einem plasmaaktivierten Abscheidungs-
20 prozeß aus der Gasphase (chemical vapour deposition) bei einer Temperatur unter 200°C , vorzugsweise bei Zimmertemperatur, auf die zu überziehende Werkzeugo-oberfläche aufgebracht wird, derart, daß dem Werkzeug eine elektrische Vorspannung (Gleichspannung oder Wechselspannung) bis zu
25 einigen kV, vorzugsweise 100 V, erteilt wird, daß die Gasatmosphäre, aus der der Überzug abgeschieden wird, gasförmige Kohlenwasserstoffe enthält und daß bei einem Druck von 10^{-2} bis 10^3 Pa abgeschieden wird.

Dadurch, daß die Abscheidung des Überzuges bei einer
30 Temperatur unter 200°C , vorzugsweise bei Zimmertemperatur, erfolgen kann, ergibt sich der Vorteil, daß das Material des Werkzeuges, auf dem der Überzug angebracht werden soll, in seinen mechanischen Eigenschaften nicht nachteilig beeinflusst wird. Dies gilt insbesondere für Stahl.

Wird die Abscheidung in einem Hochfrequenzfeld vorgenommen, ergeben sich mehrere Vorteile: einmal ist die Reproduzierbarkeit des Abscheidungsprozesses größer, zum anderen ist es mit dieser Verfahrensweise möglich, dickere
5 Schichten abzuscheiden als unter Gleichspannung.

Nach weiteren Ausgestaltungen des Verfahrens werden als Kohlenwasserstoffe Acetylen oder Äthylen eingesetzt.

10 Nach einer weiteren vorteilhaften Ausbildung des Verfahrens wird die mit dem Überzug zu verschende Werkzeugoberfläche vor Anbringen des Überzuges angeätzt, vorzugsweise mittels Kathodenzerstäubung mit Edelgas, insbesondere Argon.

15

Das Anätzen der mit dem Überzug zu versehenen Werkzeugoberfläche und das Anbringen des Überzuges erfolgt vorzugsweise in ein und derselben Vorrichtung derart, daß das Gas, aus dem der Überzug abgeschieden werden soll, zum
20 gleichen Zeitpunkt in die Vorrichtung eingeleitet wird, wie der Zustrom des Gases, mit dem angeätzt wurde, gedrosselt wird.

Die Verwendung eines Schneidwerkzeuges gemäß der Erfindung
25 kann mit Vorteil in elektrischen Rasierapparaten erfolgen, bei denen Schermesser mit einem weiteren Teil zusammenwirken wie Scherfolien oder Scherplatten, um eine Schneidwirkung ausüben zu können.

Für diesen Anwendungszweck ist besonders hervorzuheben,
30 daß sowohl das Schermesser als auch die Scherfolie oder die Scherplatte als Gegenstück zum Schermesser mit dem Überzug in Form einer Schicht aus Kohlenstoff mit diamantähnlicher Struktur versehen werden können, da beide Teile dem Verschleiß bei einem Rasierprozeß ausgesetzt
35 sind. Es ist jedoch auch ausreichend, wenn nur einer der

19.12.80

PHD80-185

- 9 -

als Schneidwerkzeug zusammenwirkenden Teile, also z.B. nur die Scherfolie oder nur die Scherplatte, mit dem Überzug gemäß der Erfindung versehen wird.

- 5 Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß mit einem Überzug aus Kohlenstoff mit diamantähnlicher Struktur versehene Schneidwerkzeuge länger als die bekannten Schneidwerkzeuge, insbesondere Rasierklingen, gebrauchsfähig bleiben. Versuche mit Rasier-
- 10 klingen, wie sie im Friseurhandwerk zum Haareschneiden verwendet werden, haben ergeben, daß eine mit Kohlenstoff beschichtete Klinge länger als die fünffache Zeit gegenüber sonst angewendeten Klingen eingesetzt werden konnte. Das bedeutet also, daß eine Klinge, die gemeinhin nach
- 15 2 Tagen ausgewechselt werden mußte, erst nach knapp 2 Wochen ersetzt zu werden braucht.

Ein weiterer mit der Erfindung erzielter Vorteil besteht darin, daß es möglich ist, insbesondere Stahl bei einer so niedrigen Temperatur mit einem vergütenden Überzug zu

20 versehen, bei der sein kristallines Gefüge nicht gestört wird, eine Nachbehandlung also nicht erforderlich wird.

Ein weiterer Vorteil sind die nicht unbeträchtlichen Kosteneinsparungen, denn die Schneidwerkzeuge gemäß der Erfindung können etwa zu den gleichen, eher niedrigeren,

25 Kosten wie die bekannten Schneidwerkzeuge gefertigt werden, haben aber durch die längere Standzeit der Kohlenstoffschicht eine erheblich längere Lebensdauer.

Diese Vorteile ergeben sich sinngemäß für alle Arten von Schneidwerkzeugen, z.B. also auch für die Messer oder die

30 Scherfolien bzw. Scherplatten von elektrisch betriebenen Rasierapparaten.

Bei der Vergütung von Sägen mit einem Überzug aus einer Kohlenstoffschicht mit diamantähnlicher Struktur gemäß der Erfindung ergeben sich die Vorteile einer Arbeitser-

35 leichterung durch Kraft- und Energieersparnis durch den

1980

PHD 80-185

-10-

niedrigen Gleitreibungskoeffizienten; das Klemmen beim Sägen wird stark vermindert.

Unter normalen atmosphärischen Bedingungen (bei einer relativen Luftfeuchte von 50 bis 90 %) weisen die Überzüge Gleitreibungskoeffizienten μ von 0,08 bis 0,2 auf.

Anhand der Zeichnung wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben und ihre Wirkungsweise erläutert. Alle in der Beschreibung enthaltenen Merkmale und Maßnahmen können von erfindungswesentlicher Bedeutung sein.

Fig. 1 zeigt schematisch einen mit einem Überzug gemäß der Erfindung beschichteten Teil einer Rasierklinge.

15

Auf einer Rasierklinge 1 aus Stahl wurde eine Kohlenstoffschicht 3 diamantähnlicher Struktur und einer Schichtdicke von $\approx 1 \mu\text{m}$ angebracht. Die Abscheidung erfolgte in an sich bekannter Weise aus der Gasphase durch einen plasmaaktivierten Abscheidungsprozeß, wobei dem zu beschichtenden Werkstück eine Vorspannung von 100 V Wechselspannung mit einer Frequenz von $\approx 27 \text{ MHz}$ erteilt wurde. Das Werkstück ist dabei auf einer Elektrode in einer konventionellen Hochvakuumapparatur, wie sie z.B. auch für HF-Kathodenzerstäubungsverfahren angewendet wird, angeordnet. Nach Evakuieren bis in den Hochvakuumbereich ($1,33 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}$) wird die Anlage mit den für den Abscheidungsprozeß erforderlichen Gasen beschickt.

Es ist einmal erforderlich, für die Bildung der Schicht Kohlenstoff in der Gasphase zu haben, zum anderen muß aber auch Energie mittels Ionen übertragen werden. Es kann im Prinzip so vorgegangen werden, daß die Beschichtung mit energiereichen Kohlenstoffionen, z.B. mit einem Molekularstrahl einer höheren Energie, ausgeführt wird.

19.12.80

PHD 80-185

8
-11-

Für die industrielle Praxis ist es jedoch wirtschaftlicher, Gase zu verwenden, die nach Aufspaltung im Plasma einmal Kohlenstoff liefern und zum anderen energiereiche Ionen. Bei dem vorliegenden Ausführungs-
5 beispiel wurde als Kohlenstoff lieferndes Gas Äthylen mit einem Druck von ca. 1,3 Pa angewendet. Die zur Abscheidung notwendige Anregung des Gases wurde durch Anlegen einer Hochfrequenzspannung an die das Werkstück tragende Elektrode erreicht. Die Gleichstromvorspannung
10 am Werkstück betrug dabei ca. 100 V.

Bei dem Verfahren, nach welchem die Schichten gemäß der Erfindung präpariert wurden, handelt es sich um ein bekanntes Verfahren, das z.B. in den Arbeiten von
15 D.S. Whitmell und R. Williamson in Thin Solid Films 35 (1976), Seite 255 oder von L. Holland und S.M. Ojha in Thin Solid Films 38 (1976), L 17 beschrieben wurde.

Als Ausführungsbeispiel wurde die Abscheidung eines Überzuges gemäß der Erfindung auf einer Rasierklinge aus Stahl beschrieben.

Überraschenderweise hat sich bei Versuchen gezeigt, daß bei der Beschichtung von Stahl auf eine Haftzwischen-
schicht verzichtet werden kann, wenn dem Verfahrensschritt
25 der Kohlenstoffbeschichtung ein Ätzschritt mittels Kathodenzerstäubung mit Edelgasen vorgeschaltet wird. Als Edelgas kommt vorzugsweise Argon in Betracht. Der Druck für den Ätzprozeß betrug 0,05 Pa. Die Haftung war bei einem höheren Ätzdruck schlechter, was auf Redeposition
30 von aus der Werkzeugoberfläche herausgeätzten Teilchen zurückgeführt werden könnte. Da die Stahloberfläche durch den Ätzprozeß nicht nur intensiv von haftungsmindernden Oxid- und Schmutzschichten befreit, sondern auch chemisch äußerst reaktiv wird, muß unter allen Umständen darauf
35 geachtet werden, daß der Übergang vom Ätzen mittels

19 12 80

PHD 80-185

- 12 -

Kathodenzerstäubung mit Edelgas zur Kohlenstoffbeschichtung mit einem Kohlenwasserstoffgas kontinuierlich erfolgt. Das bedeutet, daß während des gesamten Prozesses die Gasentladung aufrechterhalten werden muß. Das ist für den Fachmann leicht dadurch zu bewerkstelligen, daß die Ventile für die Edelgas- und Kohlenwasserstoffgaszufuhr gleichzeitig zu- bzw. aufgedreht werden, wobei der Arbeitsgasdruck im Rezipienten annähernd konstant bleiben sollte. Wird die Entladung dadurch zum Verlöschen gebracht, daß erst die Gaszufuhr des Edelgases vollständig gedrosselt wird, bevor das Kohlenwasserstoffgas eingelassen wird, besteht die Gefahr, daß sich die frisch gereinigte Stahloberfläche innerhalb von Minuten durch Bestandteile des Restgases aus dem Rezipienten mit einer die Haftung der in der Folge aufzubringenden Kohlenstoffschicht mindernden Schicht belegt (es ist anzunehmen, daß es sich hierbei um ein Oxid handelt).

Zur Verbesserung der Haftung der Kohlenstoffschicht an der Werkzeugoberfläche kann es sich jedoch empfehlen, eine Zwischenschicht zwischen der zu beschichtenden Werkzeugoberfläche und dem Überzug anzubringen. Diese Zwischenschicht kann z.B. eine ähnliche Gitterstruktur wie der Überzug haben, es haben sich jedoch auch amorphe Hartstoffe als die Haftung begünstigendes Material für die Zwischenschicht bewährt.


Auf Stahl wurden bei Versuchen, die zur Erfindung geführt haben, als die Haftung erhöhende Schichten sowohl Silicium- und Siliciumdioxidschichten aber auch Titanoxycarbid-schichten einer Schichtdicke von ≈ 50 nm angebracht. Die Beschichtung kann nach den aus der Dünnschicht-Technologie bekannten Verfahren, z.B. durch Kathodenzerstäubung, erfolgen.

101

-13-

Nummer:
Int. Cl.³:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

3047888
B 26 B 21/60
19. Dezember 1980
15. Juli 1982
1/1



ORIGINAL INSPECTED